

FLEXIBILIS ÜVEG- ÉS MOZAIKRAGASZTÓANYAG

C2FT osztály

AK
519



Rendeltetészerű használat

Bármilyen típusú üveg- és kerámiamozaik (laminált, fémbevonatos, porcelán, polírozott, mázas és máz nélküli), kőmozaik, üvegcsempék, különféle porcelán, mázas, terrakotta, kő (márvány is), vitrifikált, klinker és egyéb, alacsony vízfelvételű csempek ragasztása. Ajánlott standard (nem deformálódó), vízszintes és függőleges felületekre, valamint kritikus (deformálódó és fűtött) alapokhoz is. Használható akár időnként nedvességnek kitett részekben is. Ha a ragasztót laminált, fémbevonatos vagy kőmozaik csempek ragasztására használja, előzetes elszíneződési vizsgálatot kell végezni. Bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.

Az alap típusa

Megfelelően megkötött és kezelt cement, cementes mészhabarc, gipszkarton vagy betonfelületek, illetve cement, kő, terrazzo és anhidrit padlózatok. Kerámia és szilikát téglafalak és falazóblokkok, illetve üreges beton falazóelemek. Régi padlólapok, terrakotta és porceláncsempek, gipsz, cementrost- vagy gipszrostlapok, illetve jól tapadó, szilárd és stabil festett felületek. **ALPOL AH 751** membránból és **ALPOL AH 752** vagy **ALPOL AH 753** habarcsból álló vízhatlanító bevonatok.

Az alap előkészítése

Az alaphoz tisztának, stabilnak és szilárdnak kell lennie. Az új gipsz- és betonfelületeknek megszilárdult és megkötött állapotban kell lennie. El kell távolítani minden régi, laza, rideg és lepergő, rosszul tapadó anyagot. A felületi hibákat **ALPOL AZ 130** gyorskötésű habarccsal vagy **ALPOL AZ 135** kiegyenlítő habarccsal ki kell javítani. A laza alapot szükség esetén kezelje **ALPOL AG 700** és **ALPOL AG 703** mélyalapozóval a víz beszívódásának csökkentése érdekében. Távolítsa el a tapadást csökkentő szennyeződések és bevonatokat a terrazzo, illetve kő felületekről, majd kezelje azokat **ALPOL AG 700** vagy **ALPOL AG 702** alapozóval. Jól tapadó bevonat kialakítása érdekében a régi lapokra – zsírtalanítást és érdesítést követően – vigyen fel vékony ragasztóanyag-réteget, vagy kezelje felületüket **ALPOL AG 702** alapozóval. A gipszfelületeket, anhidrit padlókat és gipszrost lapokat két rétegben alapozni kell **ALPOL AG 703** alapozóval.

Használati utasítás

A zsák tartalmát akár kézzel, akár géppel keverje el a megadott mennyiségű tiszta, hideg vízzel, amíg homogén, megfelelő konzisztenciájú anyagot nem kap. 5 perc állás után ismét keverje át az előkészített keveréket. A ragasztót hordja fel az alaphoz simító vagy spakli segítségével, majd a megfelelő fogméretű fogazott glettvassal terítse szét (10 cm-nél kisebb oldalélű mozaik vagy csempe esetén legfeljebb 6 x 6 mm-es fogméret ajánlott). Aszétterített ragasztóval ellátott mozaiklapokat egyenletesen nyomva helyezze a felületre úgy, hogy a ragasztó kitöltse a lapok közötti hézagot. Rögzítse a csempeket a felületre helyezve, majd lefelé nyomva. Ha kritikus, ill. vízbehatolásnak kitett alaphoz ragaszt lapot, a ragasztóanyagot a lap alá is hordja fel. **Felragasztás előtt a ne áztassa be a mozaiklapokat és csempeket.** A lapokat felragasztást követő 15 percen belül igazítani. A lapok felragasztását a ragasztó felhordását követő legfeljebb 10 percen belül végezze el. Fugakereszt használatára nincs szükség, mivel a ragasztóanyag nem folyik le (a lapok nem csúsznak el). A ragasztót a vízzel történő bekeverést követően 40 percen belül használja fel. Ha ezalatt a ragasztó besűrűsödik, víz hozzáadása nélkül keverje át. Túl sok víz hozzáadása esetén csökken a ragasztóképesség. A megmaradt, félig megkötött massa nem használható fel vízzel összekeverve. Kezelje hulladékként.

Munkafeltételek

Munkavégzéskor a környezeti hőmérséklet +5 °C és +30 °C között lehet. Semmilyen további anyagot ne adjon hozzá a ragasztóanyaghoz. Óvja a felhordott ragasztóanyagot a túlzott kiszáradástól, a nedvességtől és a fagytól.

Tárolás

Tárolja az eredeti, bontatlan csomagolásban száraz helyen – így minőségét a gyártás dátumától számított 12 hónapig megőrzi. Szállítás és tárolás közben óvja a nedvességtől.



FLEXIBILIS ÜVEG- ÉS MOZAIKRAGASZTÓANYAG

AK
519

Megjegyzések

A specifikációk és a használati utasítások (23±2)°C hőmérsékletre és (50±5)% relatív páratartalomra vonatkoznak. Más körülmények mellett a bedolgozhatóság változhat. A vízzel történő elkeverést követően lúgos kémhatású. Gondoskodni kell megfelelő szem-, légzés- és bőrvédelemről. A termék szembe jutása esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Tartsa távol a gyermekektől. A friss anyagot vízzel, a megszáradt szennyeződést **ALPOL AI 770** tisztítószerrel távolítsa el. A gyártó nem tehető felelőssé a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatából eredő károkért.

Általános ajánlások

Mindig kövesse a helyes építési gyakorlatot, melynek során betartja az egészségügyi és biztonsági szabványok és szabályok előírásait.

Műszaki adatok

Összetétel: cement, homok és ásványi töltőanyagok, adalékanyagok és rostanyag keveréke

Sűrűség	kb. 1,5 kg/dm ³
Hozzáadandó víz mennyisége	kb. 0,95 dm ³ /5 kg kb. 0,19 dm ³ /kg
Kezdeti tapadás	≥ 1,0 MPa
Kezdeti tapadás 6 órát követően	≥ 0,5 MPa
Tapadás vízbe merítést követően	≥ 1,0 MPa
Tapadás termikus öregítést követően	≥ 1,0 MPa
Tapadás fagyasztási ciklusok után	≥ 1,0 MPa
Felhasználási idő – tapadás t ≥ 10 perccel követően	≥ 0,5 MPa
Elcsúszás	≤ 0,5 mm
Igazítási idő	≤ 15 perc
Felhasználhatóság	a vízzel történő bekeverést követően 40 perccel belül.
Fugázás	6 óra elteltével
A felület használható	6 óra elteltével
Tűzbiztonsági besorolás	A2-s1 osztály, d0/A2fl-s1
Kiadósság	kb. 1,6 m ² /5 kg
Irányadó anyagmennyiség 1 m ² burkolat elkészítéséhez az alábbi fogméretű fogazott glettvasat használva:	
4×4 mm	kb. 2,5 kg
6×6 mm	kb. 3,2 kg
8×8 mm	kb. 3,8 kg
10×10 mm	kb. 4,2 kg

Jótállás: 5 év tanúsított kivitelezők részére.

Dokumentum: PN-EN 12004+A1:2012.

PKWiU: 23.64.10.0.

Gyártó:

ALPOL GIPS Sp. z o.o., Fidor, 26-200 Końskie, Lengyelország.

Ügyfélszolgálati osztály: Tel.: +48 41/ 372 11 10-12, Fax: +48 41/ 372 11 13, e-mail: alpol.gips@alpol.pl, www.alpol.pl